



2K Epoxy-Grundierung

2-х компонентная эпоксидная грунтовка без растворителей

Свойства продукта:

не содержит растворителей; низкая вязкость; хорошая проникающая способность; хорошая схватывающая способность на различных основаниях; улучшает адгезию; не боится мороза; пригодна для полов с подогревом.

Область применения:

упрочнение и локальный ремонт оснований: бетон, цементная и ангидридная стяжки; блокирование остаточной влажности основания до 6 CM%.

Пригодные основания:

цементные, кальциево-сульфатные основания, металл, плитка.

Расход на 1 м²:

150 г/м² по невпитывающим основаниям; 150-250 г/м² по другим основаниям; расход следующих слоев 150 – 250 г/м².

Рабочее время:

30 минут при 20°C.

Время сушки:

12 часов при 20°C.

Климат на объекте:

температура: + 10-30°C, относительная влажность воздуха: максимум - 65%.

Упаковка:

4,80 кг.

Срок хранения:

минимум 12 месяцев.

Проверка и подготовка основания.

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, без масляных пятен, силикона и разделяющих веществ. Проверить влажность и температуру основания, влажность и температуру воздуха в помещении. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заделать (в качестве ремонтного состава можно использовать данный грунт с кварцевым песком в соотношении 1:2). Углубления и неровности заполнить подходящей шпаклевочной массой. Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины.

Применение. Меры безопасности.

Непосредственно перед использованием грунтовки необходимо довести состав до комнатной температуры. Добавить содержимой емкости с компонентом В в емкость с компонентом А. Оба компонента перемешать при помощи электрического миксера до достижения однородного цвета (не менее 2 минут). Особое внимание уделить перемешиванию материала у стенок и дна ведра. **ВНИМАНИЕ: сразу же после смешивания начинается изотермическая реакция с повышением температуры!** Нанести слой грунтовки валиком. Не допускать образования лужиц на поверхности. Для гидроизоляции нанести второй слой грунтовки под 90 градусов к предыдущему слою с межслойной просушкой 12 часов, но не позднее чем через 20 часов. Укладку покрытия желательно проводить не позднее чем через 48 часов после сушки грунтовки. Работать с материалом в защитных перчатках. Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторе. Утилизировать со строительным мусором.

Ответственность производителя.

Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.