



## PU Grundierung

### 1-компонентная полиуретановая грунтовка со 100% сухим остатком

#### Свойства продукта:

универсальное применение; сухой остаток 100%; не содержит растворители; улучшает адгезию; не боится мороза; пригодна для полов с подогревом; легко наносится, низкая эмиссия.

#### Область применения:

обеспыливание основания перед нанесением паркетных клеев 2K PU, MS, SPU для увеличения прочности сцепления; частичная компенсация напряжения между различными материалами; блокировка остаточной влажности стяжки до 4 CM %.

#### Пригодные основания:

цементные, кальциево-сульфатные основания, фанера и ДСП (V 100), OSB, металл, плитка.

#### Расход на 1 м<sup>2</sup>:

75 – 125 г/м<sup>2</sup> по непитьвающим основаниям; 100-200 г/м<sup>2</sup> по другим основаниям; расход следующих слоев 75 – 125 г/м<sup>2</sup>.

#### Время сушки:

2 часа при 20°C.

#### Климат на объекте:

температура: + 15-25°C, относительная влажность воздуха: максимум - 75%.

#### Упаковка:

5, 11 кг.

#### Срок хранения:

минимум 12 месяцев.

#### Проверка и подготовка основания.

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, без масляных пятен, силикона и разделяющих веществ. Проверить влажность и температуру основания, влажность и температуру воздуха в помещении. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заделать (в качестве ремонтного состава можно использовать данный грунт с кварцевым песком в соотношении 1:4). Углубления и неровности заполнить подходящей шпаклевочной массой. Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины.

#### Применение.

Нанести слой грунтовки и тщательно втереть ее в основание. Не допускать образования лужиц на поверхности. Не превышать рекомендуемый расход. Избыточный расход может приводить к образованию микропузырьков. Для гидроизоляции нанести второй слой грунтовки под 90 градусов к предыдущему слою с межслойной просушкой 2 часа, но не позднее чем через 20 часов. Укладку покрытия желательно проводить не позднее чем через 20 часов после сушки грунтовки.

#### Меры безопасности.

Работать с материалом в защитных перчатках. Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторе. Утилизировать со строительным мусором.

#### Ответственность производителя.

Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.